

一、产品介绍

澎内传快速堵漏剂（PNC602）是一种快速凝固的整体结晶型水泥基堵漏剂，用于阻止活水泄漏和水分进入。澎内传快速堵漏剂（PNC602）适用于混凝土结构迎水面或背水面，以及需要速凝和早期强度高的部位。

二、适用部位

混凝土结构

砌体结构

陶器

石材

三、产品优势

- ◆ 封堵活水泄漏部位
- ◆ 密封渗漏接缝、模板拉杆孔及裂缝
- ◆ 与水混合后约 30 秒凝固
- ◆ 持久耐用
- ◆ 可在水下使用
- ◆ 可与水混合使用或直接干粉使用
- ◆ 易于施工
- ◆ 零 VOC – 澎内传粉末状产品不含挥发性有机化合物，可安全用于室外和室内密闭空间

为混凝土提供全面的保护

四、产品存储

存放于干燥阴凉处，最低温度为 7℃，原包装未开封、未损坏的情况下，保质期为 12 个月。

五、产品包装

18 千克/袋，25 千克/桶。

六、使用说明

基面处理：

基材表面必须清洁、完好，无任何污染，如油、涂料、油漆、污垢等。泄漏区域必须开凿至坚实的基面，留适当孔洞用于填充澎内传快速堵漏剂（PNC602）。

拌合：

凝结时间主要取决于拌合水用量。20℃ 下，标准混合比例为 1.1 千克澎内传快速堵漏剂（PNC602）：0.25 升水，必须将水添加到澎内传快速堵漏剂（PNC602）中并快速混合。拌合物应呈干硬状，即用手挤压可成型，但用力时会破坏的状态。拌合时间约为 15 秒，30 秒后开始凝固。温度较低时使用温水拌合，温度较高时使用冷水拌合。

封堵施工：

为避免浪费，每次应拌合少量的澎内传快速堵漏剂（PNC602）。拌合好后，立即将材料捏成楔形压入泄漏处，可采用方木和木锤施工，并用力按压

约 30 秒或直至材料凝固。

泄漏停止后，涂刷一道澎内传防水涂料（PNC401），用澎内传修补砂浆（PNC302）堵严封平泄露处。清除多余材料，轻微预湿后在修补区域再涂刷一道澎内传防水涂料（PNC401）。

在某些情况下亦可直接将澎内传快速堵漏剂（PNC602）干粉封堵到泄漏部位约 30-60 秒进行堵漏施工。

七、安全注意事项

澎内传快速堵漏剂（PNC602）含碱性水泥，会刺激眼睛和皮肤，可能会导致皮肤过敏。使用本产品时请佩戴适当的眼部、皮肤和呼吸防护装备。如果不慎接触眼睛，应立即用大量清水冲洗并就医。欲了解更多信息请参阅材料安全数据表。

避免儿童接触。

北京澎内传国际建材有限公司

地址：北京市石景山区鲁谷路 51 号泰禾

长安中心 A 塔 801 室 邮编：100043

电话：[010]68667672 传真：[010]68664975

邮箱：info@penetron.com.cn

网址：www.penetron.com.cn